

惠州市华微电子有限公司

客户/Ciient	深圳市迈达信科技有限公司
名称/TYPE	大 A28-6.5UH 无线充发射线圈
产品型号	
Model NO	大 A28 双线圈 93*52 反背胶 90MM 长
产品编号	Part numbering systey
客户料号	
Cient p/NO	
工程编号	
Enginrer NO	
日期/Date	2024 年 12 月 19 日

本公司工程部/For Enginer Departner Only	
修改内容/Rvised Cintent	认可日期/APProved Date

编制/Prepared	审核/Checked	认可/Approved
万纪美	万纪美	彭勇

客户认可回签/Authorixed Signaturure Company Chop		
工程/ Enginrer	认可/QC APProved	认可日期/APProved

惠州市华微电子有限公司

一、 线圈工艺/Winding Procese:

NO	绕组	线规	匝数	绕线方向	备注
1	N1	2UEW-B-0.15*28P	9TS	CCW	
2	N2	2UEW-B-0.15*28P	8TS	CCW	

二. 电气性能/FEATURES:

1.测试条件 (Test conditions) : 25°C,65%RH@100KHz/1V

1.1 电感量 (Inductance)

1.12 L0A(线圈+磁片)=6.5uH±10%

1.2 Q 值=90MIN

1.3 直流电阻 (DCR) : 60mΩ MAX

1.4 工作温度(Operating Temperature): -25°C~85°C


2.测试仪器(Test instrument): L:创达 1068+1310;**DCR**:502BC;**SIZE**:Callipers

3.材料清单

N O	项目	材料
1	WIRE	φ 0.15*28P 2UEW-
2	FERRITE	93*52*磁片
3	GLUE	水性白胶
4	SOLDER	HQ-996/JS-996
5	Tin	千岛纯锡
6	High temperature adhesive	8MM 高温胶带
7		
8		

单位： MM

四. 外形图/OUTSIDE DIAGRA




注：线圈出线位置缠绕 8MM (ref) 高温胶纸，磁片背面贴双面背胶。

标准	A	B	C	D	E	F	G	H
STD	25.5±0.5	17±0.5	46±0.5	17±0.5	19±0.5	35.5±0.5	38±2	54±1
标准	I	J						
STD	7±1	90±2						

五. 包装/PACKAGE

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	350 Pcs	345*330*50 mm
箱 Big Carton	1750 Pcs	360*340*280 mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准，如有特殊要求可定制。

The packaging shall be based on the exusting packing plate and the actual delivery package shall prevail .If there is any requirement,we can customize it.

六、贮存和使用条件 Storage and Use condition

6.1 贮存条件 Storage condition

6.1.1 建议贮存条件：温度 $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 70% (Max.)

Recommended keeping conditions: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, 70%RH (Max.)

6.1.2 贮存期限：自生产之日起六个月内

Storage life : Within the limits of six months from being produced.

6.2 使用条件 Use condition

使用条件限制：温度 $=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 90\%$

Use condition limit: $T=-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \leq 90\%$.