

天线焊点维持力试验报告

客户/供应商	广东长虹	客户料号	/						
产品料号		产品名称	2.4/5.8G内置天线（弹片：30*11*5.2）黑色1.13线-端子						
试验数量	4PCS	试验日期	2021.03.16						
试验设备名称	拉力测试计	试验项目	天线焊点维持力试验2						
测试类型	☐ 物料 ☒ 成品 ☐ 样品								
测试条件与方法	温度：18~25℃ 湿度≤70%RH 将线缆固定在测试夹具内并绷紧，将弹片与线缆成90°方向往上提，拉到0.5kgf以上，并至少持续10秒。								
判定标准	天线焊点维持力≥0.5kgf，焊点不会出现脱落。								
试验前参数测量									
测试项目	测试结果	1	2	3	4	判定结果			
焊点检查	无脱落	OK	OK	OK	OK	合格			
试验图片									
									
试验前			试验中			试验后			
试验后参数测量									
测试项目	测试结果	1	2	3	4	判定结果			
焊点检查	无脱落	OK	OK	OK	OK	合格			
测试结果	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其他								
测试	刘群			审核			蒋红英		